

DEFINITION	EMAIL BLANC® est une peinture émail brillante glycérophtalique à blancheur durable.
DESTINATION & PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur, intérieur • Blancheur intense et durable • Bon pouvoir opacifiant • Excellente résistance aux rayures, aux chocs et aux lavages répétés • Reprises invisibles, bonne tenue • Grande facilité d'application • Très brillant • Entretien extrêmement facile
MISE EN ŒUVRE	
Conditions d'application	EMAIL BLANC® s'applique sur tous les supports classiques du bâtiment préalablement préparés : béton, enduits de liant hydrauliques, pierre, brique, plâtre, bois, métaux ferreux et non ferreux.
Préparation des fonds et systèmes	<p>Nettoyer la surface à peindre par brossage, lessivage, ponçage et/ou époussetage.</p> <p>Sur béton, enduit de liant hydraulique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche LAQUE MAT®. Pour les supports frieux et/ou douteux appliquer une couche Siporex® • Si nécessaire, enduire à l'Enduit Plastique® ou à l'Enduit Flash Max® • Finition en 2 couches EMAIL BLANC® <p>Sur plâtres et dérivés, bois et dérivés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche LAQUE MAT® • Finition en 2 couches EMAIL BLANC® <p>Sur métaux ferreux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche primaire ANTIROUILLE® • Finition en 2 couches EMAIL BLANC®
Matériel d'application	Brosse, rouleau laqueur 6mm, pistolet pneumatique et airless.
Dilution	Diluant Térébenthine® <ul style="list-style-type: none"> • Brosse et rouleau : Diluer 5 à 10%, sur fond peu absorbants • Pistolet pneumatique : Diluer à 10% maximum • Pistolet airless : Dilution suivant matériel utilisé
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse et rouleau : Empâter régulièrement les surfaces à traiter, croiser et lisser toujours dans le même sens • Pistolet : Eviter de travailler trop près du support. Appliquer en passes croisées en évitant les surépaisseurs
Rendement	<p>Sur fonds lisses et peu absorbants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau : 9 à 11 m²/Kg par couche pour le blanc • Pistolet : 8 à 10 m²/Kg par couche pour le blanc
Délai de recouvrement	24 heures à 20°C et 65% d'humidité relative
Nettoyage du matériel	Diluant Térébenthine®
PRECAUTIONS A OBSERVER	<ul style="list-style-type: none"> • Respecter les délais de recouvrement • A ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 5°C et par de fortes chaleurs • Bien aérer les locaux avant et après peinture

CONDITIONNEMENT	1Kg, 4Kg et 18Kg. Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.
-----------------	---

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture laque onctueuse
Teinte	Disponible en blanc et peut être teinté aux colorants universels Univers Teintes®
Degré de brillant	85-100 GU (gloss. unit) sous angle 60°
Densité	1,21 ± 0,05
Viscosité	180 ± 10 secondes coupe AFNOR n° 4 à 20°C
Liant	Résine glycérophtalique
Pigments	Titane
Extrait sec en poids	67 ± 1 %
Séchage (20°C et 65% HR)	HP : 2h ; Sec : 6h ; Recouvrable après 24 h
Lavabilité et lessivabilité	Excellente

HYGIENE ET SECURITE

- La poussière et/ou fumée engendrée par le ponçage, décapage au chalumeau, etc. de la peinture est dangereuse pour la santé. Travailler dans un endroit aéré. Utiliser, selon le besoin, un matériel de sécurité personnel adéquat
- Tenir hors de la portée des enfants
- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette
- Aérer les locaux avant et après utilisation
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau
- Tenir hors des zones d'allumage. Ne pas fumer à proximité
- Ne pas inhaler la vapeur

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.